

## Artikelpass Colombo

Zusammensetzung	: 70% PES / 30% CO
Nutzschicht	: 100 % PU
Gewicht	: 555 g/ lfm
Breite	: min.1,40 m
Scheuerbeständigkeit / Martindale	: 50.000 Touren
Zugfestigkeit (EN ISO 13934-1)	: Kette 1048 N / 17,1% Schuss 608 N / 25,2%
Nahtschiebewiderstand (EN ISO 139369-2)	: Kette 2 mm Schuss 1,5 mm
Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937 – 3)	: Kette 63,3 N Schuss 33,2 N
Reibechtheit (EN ISO 105 B02)	: trocken 5 nass 5
Lichtechtheit (EN ISO 105 B02)	: 5
Zigarettentest (BS 5852 Part 1)	: bestanden
AZO Farbstoffe	: nicht Nachweisbar
Allergisierende Farbstoffe	: nicht Nachweisbar
Bally-Test / Dauerknickverhalten nach Hydrolyse 7d 70°C 95-98% rel.LF	: bestanden
Dimethylfumarat	: nicht Nachweisbar
Formaldehyd DIN EN ISO 14184-1	: nicht Nachweisbar