

PARAMETRY TECHNICZNE

TECHNICAL PARAMETRES

Gatunek/Quality : **PONANT**

Waga / Weight	480 g +- 5%		
Grubość / Thickness	0,9 +- 0,1 mm		
Skład / Composition	dzianina poliestrowa / fabric PES/ 80 g/ m ² PVC 400 g/m ² lakier /varnish/ 5 g		
Szerokość / Width	140 cm		
DIN 53354 wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength	wzdłuż / along w poprzek / over	daN daN	> 40,6 > 21,3
DIN 53354 wydłużenie przy zerwaniu / ultimate elongation	wzdłuż / along w poprzek / over	% %	> 121,6 > 185,6
DIN 53356 wytrzymałość na rozdzieranie / tearing strength	wzdłuż / along w poprzek / over	daN daN	> 2,48 > 2,21
DIN 53506 wytrzymałość na rozciąganie szwu / tensil seam strength	wzdłuż / along w poprzek / oper	daN daN	> 23,40 > 19,8
DIN 53506 wydłużenia przy zerwaniu szwu / ultimate seam elongation	wzdłuż / along w poprzek / over	% %	> 70,3 > 186,5
Ścieralność Martindale`s test PN-EN ISO 12947-2:2000	Lakier akrylowy Acrylic lacquer	cykle	60.000
PN-EN ISO 1021-2:1999 PN-EN ISO 1021-1:1999 Test zapałki i papierosa			zdany zdany
Odporność na UV	Zakres 1 do 8		>5

CZYSZCZENIE

Należy czyścić wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą.

Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla materiału.

CLEANING

A damp soapy cloth should be used regularly to clean and to keep the attractive appearance. Strong detergents, solvent cleaners, polish, wax or patent chemicals cleaners must not be used. They may be harmful for the material. Some stains like ball pen, food colourings should be cleaned off immediately to avoid any definitive absorption into the vinyl.